

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 25  
płyty warstwowe PWS-PIR-ST

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**płyty warstwowe PWS-PIR-ST**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Ścienne płyty warstwowe PWS-PIR-ST (STANDARD) z rdzeniem z poliuretanu PIR o szerokości modularnej 1000 lub 1100 lub 1150 mm i grubości nominalnej 110 mm  
Zastosowanie płyt warstwowych powinno być zgodne z projektami technicznymi budynków, opracowanymi z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, postanowień przedmiotowej normy oraz zaleceń montażowych producenta płyt.
3. Producent:



Pruszyński Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, Sokołów  
zakład produkcyjny: ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, Sokołów

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych::  
**system oceny zgodności 3**
- 6a. Norma zharmonizowana:  
**EN 14509:2013-12**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Instytut Techniki Budowlanej (certyfikat akredytacji AB 023, nr notyfikacji 1488)**  
**CERTBUD (certyfikat akredytacji AB1596 nr notyfikacji 2310)**
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**  
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

płyty warstwowe PWS-PIR-ST grubość 110 mm			
Właściwości materiałowe	Wartości deklarowane	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
<b>Właściwości materiału</b>			
Współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D$	<b>0,022 W/mK</b>	EN 14509:2013-12	
Współczynnik przenikania ciepła $U_{D,S}$	<b>0,19 W/m<sup>2</sup>K</b>		
Gęstość rdzenia	<b>40 ±3 kg/m<sup>3</sup></b>		
Waga	<b>13,34 kg/m<sup>2</sup></b>		
<b>Odporność mechaniczna</b>			
Wytrzymałość na ściskanie	<b>0,095 MPa</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie	<b>0,070 MPa</b>		
Wytrzymałość na ścinanie	<b>0,075 MPa</b>		
Moduł sprężystości przy ścinaniu	<b>2,90 MPa</b>		
<b>Wytrzymałość na zginanie w przęśle</b>			
Zginanie pozytywne	<b>8,14 kNm/m</b>		
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	<b>7,25 kNm/m</b>		
Zginanie negatywne	<b>5,77 kNm/m</b>		
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	<b>5,13 kNm/m</b>		

<b>Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną</b>	
Zginanie pozytywne	<b>5,68 kNm/m</b>
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	<b>5,05 kNm/m</b>
Zginanie negatywne	<b>6,78 kNm/m</b>
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	<b>6,02 kNm/m</b>
<b>Naprężenia marszczące (powierzchnia zewnętrzna)</b>	
W przęśle	<b>192 MPa</b>
W przęśle podwyższona temperatura	<b>171 MPa</b>
Nad podporą środkową	<b>160 MPa</b>
Nad podporą środkową podwyższona temperatura	<b>142 MPa</b>
<b>Naprężenia marszczące (powierzchnia wewnętrzna)</b>	
W przęśle	<b>136 MPa</b>
Nad podporą środkową	<b>134 MPa</b>
<i>Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania)</i>	<b>B-s1,d0</b>
<i>Oporność ogniowa</i>	<b>EI30 (o↔i)</b>
<i>Przepuszczalność wody</i>	<b>Klasa A 1200 Pa</b>
<i>Przepuszczalność powietrza</i>	<b>+(C=0,0720, n=0,6724); -(C=0,0028, n=1,2407)</b>
<i>Przepuszczalność pary wodnej</i>	<b>Nieprzepuszczalne</b>
<i>Izolacyjność od dźwięków rozchodzących się w powietrzu</i>	<b>25(-3;-5) dB</b>
<i>Pochłanianie dźwięku</i>	<b>0,15</b>
<i>Trwałość</i>	<b>Wszystkie kolory</b>

**Dodatkowe informacje:**

- współczynnik przenikania ciepła  $U_c = 0,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

**FRUSZYŃSKI Sp. z o.o.**  
**Dyrektor Handlowy**

-----  
**Rafał Kuczyński**  
(nazwisko i stanowisko)

Sokolow, 01.07.2023r.

-----  
(miejsce i data wystawienia)

-----  
(podpis)

