

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 32
 płyty warstwowe PWS2-MW-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
płyty warstwowe PWS2-MW-PL
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 Ścienne płyty warstwowe PWS2 – MW – PL z rdzeniem z wełny mineralnej o szerokości modularnej 1000 mm lub 1050 mm i grubości nominalnej 160 mm
 Zastosowanie płyt warstwowych powinno być zgodne z projektami technicznymi budynków, opracowanymi z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, postanowień przedmiotowej normy oraz zaleceń montażowych producenta płyt.
3. Producent:



Pruszyński Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, Sokołów
 zakład produkcyjny: **ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, Sokołów**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych::
system oceny zgodności 3
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 14509:2013-12
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (certyfikat akredytacji AB 023, nr notyfikacji 1488)
CERTBUD (certyfikat akredytacji AB1596 nr notyfikacji 2310)
FIRE-Lab Sp. z o. o. (certyfikat akredytacji AB 1777, nr notyfikacji 2904)
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
 Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
 Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PWS2 – MW – PL grubość 160 mm			
Właściwości materiałowe	Wartości deklarowane	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Właściwości materiału			
Deklarowany w spódczynnik przewodności cieplnej λ_D	0,041 W/mK	EN 14509:2013-12	
Wspódczynnik przenikania ciepła $U_{d,s}$	0,25 W/m²K		
Gęstość wełny	115 kg/m³ ± 15%		
Waga	26,25 kg/m²		
Odporność mechaniczna			
Wytrzymałość na ściskanie	0,084 MPa		
Wytrzymałość na rozciąganie	0,108 MPa		
Wytrzymałość na ścinanie	0,050 MPa		
Moduł sprężystości przy ścinaniu	3,150 MPa		
Wytrzymałość na zginanie w przęśle			
Zginanie pozytywne	12,82 kNm/m		

Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	12,82 kNm/m
Zginanie negatywne	9,00 kNm/m
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	9,00 kNm/m
Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną	
Zginanie pozytywne	6,21 kNm/m
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	6,21 kNm/m
Zginanie negatywne	7,09 kNm/m
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	7,09 kNm/m
Naprężenia marszczące (powierzchnia zewnętrzna)	
W przęśle	188 MPa
W przęśle podwyższona temperatura	188 MPa
Nad podporą środkową	104 MPa
Nad podporą środkową podwyższona temperatura	104 MPa
Naprężenia marszczące (powierzchnia wewnętrzna)	
W przęśle	132 MPa
Nad podporą środkową	91 MPa
Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania)	A2-s1,d0
Odporność ogniowa	EI120 (o↔i)
Przepuszczalność wody	Klasa A 1200 Pa
Przepuszczalność powietrza	+ (n = 1,0750; C = 0,0125) - (n = 1,2159; C = 0,0044)
Przepuszczalność pary wodnej	Nieprzepuszczalne
Izolacyjność od dźwięków rozchodzących się w powietrzu	30 (-3;-4) dB
Pochłanianie dźwięku α_w	NPD
Trwałość	Wszystkie kolory

Informacje dodatkowe:

- współczynnik przenikania ciepła $U_c = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

FRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy
Rafał Kuczyński
 (nazwisko i stanowisko)

Sokolow, 01.09.2023r.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

